



洛克塗料
ROCK PAINT
ロックペイント

全國高級中等學校

114 年工科賽塗料產品簡介



一、057-0820 洛克 Build-Up 補土 /057-T016 硬化劑

主劑容量：3Kg

硬化劑容量：90g

洛克 Build-Up 系列合金補土可在塗佈後立即加熱並強制乾燥。可附著材質：一般鐵鋼鐵、防銹鋼板、鋁合金、高張力鋼板…

主劑：硬化劑

100： 3

可使用時間：25° C/ 8~10 分

自然乾燥可研磨時間：25° C/ 35 分以上

強制乾燥可研磨時間：60° C/ 8 分以上



二、051-0026 洛克無鉻底漆（等同環氧底漆） / 051-0028 硬化劑

主劑容量：0.8Kg

硬化劑容量：0.4Kg

洛克無鉻底漆是一款可提高鍍鋅鋼板、鋁等之類金屬材質的附著性能，特別適合應用在補土作業時的環境友善型汽車補修用底漆。

100 } 100 洛克 無鉻底漆
50 } 洛克 無鉻底漆 硬化劑
15-30 PRO TOUCH稀釋劑

- 具有優異的乾燥性能，從金屬基體材質（裸鐵）到舊塗膜皆可進行噴塗
- 具有優異的耐濕、防銹性能
- 對於汽車製造廠採用鍍鋅含量高的防銹鋼板以及鋁合金、不銹鋼…等金屬材質，具有高度附著性能，特別適合補土作業時的底漆

膜厚：20~35 μm (2-3 道)

各塗層間之靜置乾燥：20°C/3~5 分鐘（確認指觸乾燥）

強制乾燥前之靜置時間：20°C/3~5 分鐘（確認超越指觸乾燥）

強制乾燥：60°C/10 分以上~30 分以內



三、202-1940 洛克神奇底漆/ 202-0110 硬化劑

主劑容量：4.5Kg

硬化劑容量：0.9Kg

洛克神奇底 HB 是一款高膜厚二液型聚氨酯中塗底漆，可有效縮短作業時間並節省勞動力。採取中塗底漆模式噴塗後無需等待凝固即可實施強制乾燥，亦可作為高膜厚(噴補土)填補塗裝之功能，從而省略鈹金補土與中塗漆之間的細補土修飾工序。

中塗底漆塗裝作業

| | | | |
|-----|---|-------|--------------------------|
| 100 | } | 100 | 洛克 神奇底漆 HB (202-1900 系列) |
| 20 | | 20-40 | 中塗底漆系列硬化劑 (202-0110) |
| | | | PROTOUCH 稀釋劑 |

最大膜厚：85-125 μ m (2-3 道)

可能研磨時間：20° C/90 分

可能上塗時間：20° C/180 分

強制乾燥：60° C/20 分

免研磨 (+濕對濕) 塗裝作業

| | | | |
|-----|---|-------|--------------------------|
| 100 | } | 100 | 洛克 神奇底漆 HB (202-1900 系列) |
| 25 | | 50-60 | 中塗底漆系列硬化劑 (202-0110) |
| | | | PROTOUCH 稀釋劑 |

最大膜厚：30-40 μ m (1.5 連續-2 道)

最短可上塗時間：20° C/15 分

最長可上塗時間：20° C/8 小時；

60° C/1 小時



四、073 HIROCK 一次作法二液型色漆/多功能硬化劑(150-3110/3120)

主劑容量：3.6Kg
硬化劑容量：1Kg

HIROCK DX 系列為低黏度設計、高固成份、稀釋量少、低 VOC 的高遮蓋性二液型樹脂塗料。因噴霧固體含量高，噴塗次數少即可形成高光澤且具有飽和感的塗層，達到高品質的效果。

100 } 100 HIROCK DX 各色(素色)
25 } 100 多功能 M 系列硬化劑
10-20 PROTOUCH 稀釋劑

- 低黏度、高固成份、稀釋量少、低 VOC 的高遮蓋性塗料
- 噴霧塗裝固體含量高，具有高光澤及飽和感，形成高品質的成品
- 噴霧的融合性優越，塗層銜接處亦能形成平滑的塗膜，適合大面積使用
- 塗膜性能強韌，具有優越耐候性及耐化學性

膜厚：50 μm (2-3 道)
常溫乾燥：20°C/22 小時
強制乾燥：60°C/40 分



五、077 PRO TOUCH 二次作法一液型色漆

容量：0.3L、0.9Kg、3.6Kg (視產品型號)

077 系列 PRO TOUCH 為特殊變性聚酯樹脂塗料。於區塊塗裝時具有高度遮蔽力以及在補修塗裝時具有低遮蔽力提供漸層的作業性，此環保一液型面漆可最大限度提升使用的便利性，從而達到二者相互矛盾之間的最佳平衡。

100 PROTOUCH (銀粉/珍珠色系列)
80~120 PROTOUCH 稀釋劑

- 追求使用便利性，實現遮蔽力與漸層操作性二者矛盾之最佳平衡，故而為熱銷產品。
- 高濃度顏料設計提供優異的遮蔽力，有助於減少噴塗道數、縮短工時以及減輕作業者之工作壓力。
- 與特殊變性聚酯樹脂完美融合的絲綢般漸層效果，即使噴塗高難度特殊顏色也易於上手且呈現高品質外觀。
- 低 VOC 高固成分塗裝規範透過減少 VOC 含量、塗料使用量、作業時間來實現高性價比。

膜厚：15-30 μm



六、150-8150 金油/ 多功能硬化劑(150-3110/3120)

主劑容量：4Kg
硬化劑容量：1Kg

二液型 2：1 丙烯酸聚氨酯樹脂金油，適用於 077PRO TOUCH 及 073HIROCK 等汽車補修漆的透明面漆，從局部補修到全車塗裝皆適合。

100 } 100 2:1 金油 (150-8150)
50 } 100 多功能 M 系列硬化劑
5-15 077 PROTOUCH 稀釋劑

- 高固成分 2：1 金油設計，可有效減少噴塗使用量。
- 有著二液型獨特的超高光澤感及飽和度，實現優越的塗膜品質。發揮出類拔萃的塗膜性能。從局部補修到全面噴塗皆適合。

膜厚：40-60 μm (2 道)
指觸乾燥：20°C/10 分
拋光可能時間：60°C/35 分
黏貼膠帶可能時間：60°C/40 分



洛克塗料
ROCK PAINT
ロックペイント

耕耘近一世紀的動人色彩，敬邀您來用心體會